



FICHE TECHNIQUE N° 3300-401

DECK-O-FOAM^{md}

Produit de remplissage pour joints de dilatation

DESCRIPTION

Le produit de remplissage pour joint de dilatation DECK-O-FOAM est un produit de remplissage léger et flexible à alvéoles fermées pour joints de dilatation. Cette mousse compressible et non salissante en polyéthylène est résistante aux produits chimiques, stable aux ultraviolets, non absorbant, de faible densité et économique. Il offre une durée de vie prolongée dans les applications intérieures et extérieures.

DECK-O-FOAM est fourni avec une bande détachable pré-entallée pratique qui permet de former un scellement de joint uniforme. Il permet aussi de faciliter le décollement du scellant et constitue une alternative économique comme joint de dilatation dans tous les projets de dallage en béton. DECK-O-FOAM est compatible avec tous les scellants applicables à froid disponibles.

UTILISATIONS

DECK-O-FOAM est idéal comme joint de dilatation, de contraction et/ou d'isolation sur les plages de piscine, bordures-caniveaux, dalles de plancher, zones de pavage rapiécées, trottoirs, entrées, centres commerciaux, stationnements étagés, autoroutes et pistes d'envol.

CARACTÉRISTIQUES

- Bande pré-entallée facile à détacher.
- Alternative économique aux joints de dilatation.
- Permet de contrôler la quantité de scellant nécessaire et facilite son décollement.
- Élimine les étapes coûteuses de sciage et burinage.
- Flexible et léger; s'ajuste aux objets courbés.
- Facile à installer.
- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

EMBALLAGE (Rouleaux de taille standard)

6,4 mm x 76,2 mm x 30,5 m (¼ po x 3 po x 100 pi)	20 rouleaux/balle
6,4 mm x 101,6 mm x 30,5 m (¼ po x 4 po x 100 pi)	15 rouleaux/balle
6,4 mm x 152,4 mm x 30,5 m (¼ po x 6 po x 100 pi)	10 rouleaux/balle
6,4 mm x 203,2 mm x 30,5 m (¼ po x 8 po x 100 pi)	7 rouleaux/balle
6,4 mm x 1,22 m x 30,5 m (¼ po x 48 po x 100 pi)	1 rouleau/balle
12,7 mm x 76,2 mm x 15,2 m (½ po x 3 po x 50 pi)	20 rouleaux/balle
12,7 mm x 88,9 mm x 15,2 m (½ po x 3½ po x 50 pi)	17 rouleaux/balle
12,7 mm x 101,6 mm x 15,2 m (½ po x 4 po x 50 pi)	15 rouleaux/balle
12,7 mm x 127 mm x 15,2 m (½ po x 5 po x 50 pi)	12 rouleaux/balle
12,7 mm x 152,4 mm x 15,2 m (½ po x 6 po x 50 pi)	10 rouleaux/balle
12,7 mm x 203,2 mm x 15,2 m (½ po x 8 po x 50 pi)	7 rouleaux/balle
12,7 mm x 1,22 m x 15,2 m (½ po x 48 po x 50 pi)	1 rouleau/balle

Tailles standards en stock – autres tailles disponibles sur commande spéciale.

NORMES

ASTM D 4819, Type II

Page suivante...

W. R. MEADOWS DU CANADA

70 HANNANT COURT, MILTON, ONT. L9T 5C1
TÉL: (905) 878-4122 TÉLÉCOPI: (905) 878-4125

Ventes Montréal : (877) 405-5186

Hampshire, IL / Cartersville, GA / York, PA / Fort Worth, TX
Benicia, CA / Pomona, CA / Goodyear, AZ / Milton, ON /
St. Albert, AB

www.wrmeadows.com

DONNÉES TECHNIQUES

	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Résistance à la traction	ASTM D 3575	379,50 kPa (55 lb/po ²)
Compression	ASTM D-3575	
Déflexion de 10%		Max. 69 kPa (10 lb/po ²)
Déflexion de 80%		Max. 862,49 kPa (125 lb/po ²)
Absorption d'eau	ASTM D 3575	Max. 0,5% en vol.
Stabilité thermique	sans objet	-40° à 71°C (-40°-160°F)

Ces propriétés physiques sont typiques mais ne devraient pas être utilisées pour établir les spécifications d'un matériau à cause des différences qui pourraient résulter de variations dans les méthodes d'essai.

APPLICATION

Fixer DECK-O-FOAM de façon sécuritaire à la dalle de béton existante en l'ajustant avec un ruban ou des attaches mécaniques avant de couler la nouvelle dalle. S'assurer que DECK-O-FOAM est au niveau de la surface désirée de la dalle avant la finition. Si les spécifications nécessitent l'emploi d'un scellant appliqué à froid, enlever la bande pré-entaillée et appliquer le scellant selon les instructions du fabricant.

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION

03 15 00 Accessoires pour béton

INFORMATION LEED

Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED :

- Crédit MR 2 : Gestion des déchets de construction
- Crédit MR 5 : Matériaux régionaux

Pour la fiche technique la plus récente, des informations LEED supplémentaires et la fiche signalétique, visiter : www.wrmeadows.com

2014-09-04

SEALTIGHT® est une marque de commerce enregistrée de W. R. Meadows du Canada

Garantie: W. R. Meadows du Canada garantit qu'au moment et à l'endroit où nous faisons la livraison, nos matériaux seront de bonne qualité et se conformeront à nos normes publiées, alors en vigueur à la date de l'acceptation de la commande, sauf en ce qui concerne les variations ne se rapportant pas aux matériaux. LA GARANTIE CI-DESSUS SERA EXCLUSIVE ET REMPLACERA TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRES GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D'ACTION, PAR COUTUME COMMERCIALE OU AUTREMENT. En tant que recours exclusif pour toute infraction à cette garantie, nous remplacerons les matériaux défectueux, à condition cependant que l'acheteur examine les matériaux à la réception et nous avise promptement par écrit de toute défectuosité avant que les matériaux ne soient utilisés ou incorporés dans une construction. Trois mois après la livraison des matériaux par W. R. Meadows du Canada, toutes nos garanties et autres obligations en ce qui concerne la qualité des matériaux ainsi livrés seront considérées comme étant remplies et toutes nos responsabilités à cet égard seront terminées, et aucune poursuite pour infraction à l'une de ces obligations ne pourra donc être entamée. W. R. Meadows ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits. À moins d'un accord contraire formulé par écrit, aucune garantie n'est offerte pour des matériaux qui ne sont pas fabriqués par W. R. Meadows du Canada. Nous ne pouvons pas garantir, et d'aucune façon nous ne garantissons, aucune méthode particulière d'utilisation ou d'application, ni les performances des matériaux sous aucune condition particulière. Ni cette garantie, ni notre responsabilité ne peuvent être prolongées, ni amendées par nos vendeurs, distributeurs ou représentants, par les représentants de nos distributeurs, ni par aucun renseignement de vente ou dessin.