



MasterFormat:
07 92 13
32 13 73

NÚM. 773-A

NOVIEMBRE 2019
(Reemplaza a marzo 2018)

POURTHANE® SL

Sellador de juntas autonivelante

DESCRIPCIÓN

POURTHANE SL es un sellador de poliuretano de primera calidad, elastomérico, de un solo componente, auto-nivelador y que no genera burbujas desarrollado especialmente para utilizarse como sellador multiuso de juntas horizontales. El producto es un sellador de curado húmedo con excelentes propiedades adhesivas y resistencia al envejecimiento y el desgaste.

USOS

Se usa POURTHANE SL para sellar juntas de expansión horizontales en losas de concreto, tales como aceras, balcones, pavimento, terrazas, almacenes, fábricas, estructuras de obras civiles, plazas y pistas. POURTHANE SL también se puede usar como un sellador de cubrejuntas.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

- Un componente, sin mezcla.
- Autonivelador.
- Puede aplicarse la fórmula que no genera burbujas al concreto verde o húmedo.
- Capacidad de movimiento de +/-25 %.
- Curado acelerado.
- Altamente resistente a los combustibles, incluido el combustible de aviones.
- Permanentemente elástico.
- Alta durabilidad.
- Resiste el envejecimiento y la intemperie.
- Excelente adhesión.
- Empaque conveniente, fácil de usar.
- Bajo contenido de VOC.

EMPAQUE

Cartuchos de 825 mL (29 oz) (12/Caja)
Balde de 18.93 L (5 gal.)
Tambores de 208.20 L (55 gal.)

COLORES DISPONIBLES

Caliza, gris, canela desértico

COBERTURA

Esta tabla muestra el número aproximado de pies lineales que puede sellarse por galón. Un galón equivale aproximadamente a cuatro cartuchos.

Junta Profundidad	Junta Ancho						
	6.4 mm (1/4 pulg)	9.5 mm (3/8 pulg)	12.7 mm (1/2 pulg)	15.9 mm (5/8 pulg)	19.1 mm (3/4 pulg)	22.2 mm (7/8 pulg)	25.4 mm (1 pulg)
6.4 mm (1/4 pulg)	308	205	154	122			
9.5 mm (3/8 pulg)				82	68	58	51
12.7 mm (1/2 pulg)					51	44	38

Al estimar, considerar 5 cartuchos/gal. (2 cartuchos/1.5 L).
1000 cm³ (pulgadas cúbicas/gal. - 231)
825 cm³ (pulgadas cúbicas/cartucho - 50)

Para uniones transversales triangulares:

- 6.35 mm (1/4 pulg) a cada lado - 49.6 m/L (616 pies lineales/gal)
- 12.7 mm (1/2 pulg) a cada lado - 12.4 m/L (154 pies lineales/gal.)
- 19.1 mm (3/4 pulg) a cada lado - 5.5 m/L (68 pies lineales/gal.)

DURACIÓN EN ALMACENAMIENTO

Cuando se guarda en interiores y en su envase original, sin abrir, a temperaturas entre 4 a 35 °C (40 a 95 °F), la duración en almacenaje es de un año desde la fecha de fabricación, salvo en el caso de baldes y tambores, los cuales tienen una duración en almacenaje de seis meses.

ESPECIFICACIONES

- ASTM C 920-11, Tipo S, Grado P, Clase 25, Uso T₁, T₂, NT, M, G, A, I, O
- Conforme a BS 5212 para determinar la resistencia al calor, el envejecimiento y la inmersión en combustible.
- Can/CGSB 19.13-M87, Clasificación C-1-40-B-N y C-1-25-B-N, No. 81028
- Especificación federal TTS-00230C, Tipo 1, Clase A
- Aprobación/estándares conforme a ISO 11600 F 25 HM
- Cumple con la USDA para usarse en áreas donde se manejan carnes y aves

CONTINÚA AL REVERSO ...

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Valor típico	Método de prueba
Resistencia de tensado, MPa (psi)	1.23 MPa (180)	ASTM D412
Estiramiento	785%	ASTM D412
Resistencia a desgarros, kN/m (pli)	5.8 kN/m (33 lb/pulg)	ASTM D624
Dureza Shore A	30±5	ASTM C661
Capacidad de movimiento	±25	ASTM C719
Resistencia a la intemperie	Excelente	ASTM C793
Cambio de manchas y color	Aprobado	ASTM C510
Temperatura de aplicación	5° a 40 °C (41° a 104 °F)	
Rango de servicio	-40° a 82.2 °C (-40° a 180 °F)	
Propiedades reológicas	Aprobado	
Pelar en aluminio - seco	25 c.f.	ASTM C794
Pelar en vidrio - seco	26 c.f.	ASTM C794
Pelar en mortero para concreto - seco	24 c.f.	ASTM C794
Compatibilidad con pinturas	Al agua: Compatible	
	Con solventes: Confirmar compatibilidad	
Contenido de VOC	38 g/L	
Tiempo sin pegajosidad	3 horas	

APLICACIÓN

Preparación de la superficie ... Limpie todas las superficies. Las paredes de la junta deben estar en buen estado, limpias, secas, sin escarcha y sin aceite ni grasa. Los residuos de compuesto de curado y todo otro material extraño deben quitarse totalmente. Instale la cinta rompeuniones o KOOL-ROD™ de W. R. MEADOWS para prevenir la unión en la base de la junta. Al aplicar sobre el concreto "verde", espere 24 horas después de haber quitado las formas. El concreto puede estar húmedo durante la aplicación, pero no realice la aplicación cuando haya agua estancada dentro o cerca de las juntas.

Imprimado ... Generalmente no se necesita imprimir. Los sustratos solamente requieren imprimado si las pruebas indican la necesidad o donde el sellador se someta a inmersión en agua después de curar. Si se necesita imprimador, use P/G PRIMER de W. R. MEADOWS.

Método de aplicación ... Acondicione el material a 18.3° a 23.9 °C (65° a 75 °F) antes de usar. Debe instalarse el sellador cuando la junta está a mitad de camino del movimiento previsto. Aplique con pistola el sellador en la abertura de la junta en una dirección y deje que fluya el sellador y se nivele según sea necesario. Use las herramientas requeridas; se necesita usarlas al mínimo. Las dimensiones de la junta deben permitir un mínimo de 6.35 mm (¼ pulg.) y 12.7 mm (½ pulg.) máximo de espesor para el sellador. El diseño adecuado es con una relación de 2:1 de anchura a profundidad. Siempre use cinta rompeuniones o KOOL-ROD™ de W. R. MEADOWS a modo de apoyo en las juntas horizontal.

Limpieza ... Las herramientas aplicadoras pueden limpiarse con tolueno o xileno antes del curado. Posteriormente, se requerirá limpieza mecánica.

PRECAUCIONES

Deje curar una semana en condiciones estándar al usarse en aplicaciones de inmersión total en agua. El nivel máximo de exposición al cloro es de 5 ppm. No lo cure en presencia de selladores de silicona. Evite el contacto con el alcohol y otros limpiadores de solventes durante el curado. La profundidad máxima del POURTHANE SL debe ser de 12.7 mm (1/2 pulg.). No use calafateos, arena ni incompresibles como fondo en una junta. No lo instale cuando se espere lluvia antes de que el producto desarrolle una película sustancial. Si se guarda a temperaturas elevadas se reducirá la duración en almacenamiento.

INFORMACIÓN LEED

Puede ayudar a contribuir a los créditos LEED:

- MRc9: Administración de desechos de construcción y demolición
- EQc2: Materiales de bajas emisiones [SOLO para centros médicos y escuelas (productos aplicados en exteriores)]

Para ver la hoja de datos más reciente, más información de LEED y la hoja de datos de seguridad, visite www.wrmeadows.com.



GARANTÍA LIMITADA

W. R. MEADOWS, INC. garantiza en el momento y en el lugar que se efectúe el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido. Lea la garantía completa. Puede solicitar copias adicionales si es necesario.

Limitación de responsabilidad

La información contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro más leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo, W. R. MEADOWS, INC. no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información.

Dado que W. R. MEADOWS, INC. no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para una aplicación específica y/o si nuestra información es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el arquitecto, ingeniero, contratista y propietario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El especificador y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.