

FICHE TECHNIQUE 3300-135

1215-WHITE

Agent de mûrissement pigmenté

DESCRIPTION

L'agent de mûrissement pigmenté 1215-WHITE est un agent de mûrissement à base de résine dans une base d'eau contenant un pigment blanc en suspension. Il permet l'hydratation complète du ciment en retenant au moins 95% de l'eau présente dans le béton au moment du bétonnage pendant au moins 7 jours. Le pigment blanc réfléchit les rayons chauds du soleil, conservant ainsi les surfaces de béton plus fraîches et empêchant l'accumulation de chaleur et la fissuration thermique consécutive pendant la période de mûrissement.

UTILISATIONS

1215-WHITE est un agent de mûrissement réfléchissant conçu pour l'utilisation à l'extérieur sur les surfaces de béton frais, horizontales et verticales, surtout lorsqu'une protection contre les rayons du soleil est nécessaire. Il est recommandé pour les entrées de garage, les murs, les trottoirs, les autoroutes de béton, les pistes d'atterrissage, les viaducs, les ponts, les tunnels, etc.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Contient SUSPENSOID, un additif unique aidant à disperser le pigment et empêchant sa sédimentation excessive.
- Excellentes propriétés de rétention de l'humidité.
- Excellentes propriétés de réfléchissement de la chaleur.
- Se pulvérise très bien.
- Nettoyage très facile.

Emballage

Seaux de 18,9 litres
Barils de 205 litres

RENDEMENT

4,9 m²/litre

DURÉE DE CONSERVATION

Les performances optimales seront obtenues dans l'année suivant la date de fabrication lorsqu'entreposé à l'intérieur dans son contenant d'origine non ouvert entre 4° et 32°C.

NORMES

- ASTM C-309, Type 2, Classes A et B.
- Conforme aux limites de concentration des COV de la réglementation canadienne sur les revêtements architecturaux.
- Approuvé par le Ministère des Transports du Québec.

APPLICATION

Mélange ... Agiter légèrement 1215-WHITE avant chaque usage. Ne pas se servir d'appareil circulatoire ou malaxeur à haute vitesse.

Méthode d'application ... Appliquer avec un pulvérisateur manuel ou mécanique basse pression (30 lb/po²) comme un Chapin 1949 dès que l'eau de surface a disparu des surfaces horizontales ou immédiatement après le décoffrage des surfaces verticales. Une buse à motif en éventail de 80° réglée à un débit de 1,9 litre par minute permet d'obtenir un excellent revêtement homogène. Appliquer uniformément sur toute la surface en évitant la formation de flaques aux points bas.

Temps de séchage ... Restreindre la circulation piétonnière pendant au moins 4 heures. Le temps de séchage peut être augmenté selon le taux de recouvrement, la température, le degré d'humidité et les conditions du projet.

Nettoyage ... Nettoyer les outils et l'équipement à l'eau immédiatement après utilisation. Une fois sec, le matériau devrait être nettoyé avec un solvant comme le solvant SEALTIGHT de W. R. MEADOWS, le xylène ou le toluène.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer si les températures de l'air, du matériau ou de la surface risquent de tomber en dessous de 4°C au cours des quatre heures suivant l'application. 1215-WHITE n'est pas recommandé pour l'utilisation sur les surfaces de béton devant être peintes, recouvertes de carreaux, durcies, scellés ou traitées de quelque façon que ce soit. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le contact prolongé avec la peau. **POUR USAGE INDUSTRIEL UNIQUEMENT.**

Page suivante ...

W. R. MEADOWS DU CANADA
70 HANNANT COURT, MILTON, ONT. L9T 5C1
TÉL: (905) 878-4122 • TÉLÉCOP: (905) 878-4125

Ventes Montréal : (877) 405-5186

Hampshire, IL / Cartersville, GA / York, PA / Fort Worth, TX
Benicia, CA / Pomona, CA / Goodyear, AZ / Milton, ON /
St. Albert, AB

www.wrmeadows.com

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION

03 39 23 : Mûrissement du béton avec membrane

INFORMATION LEED

Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED :

- Crédit EQ 4.2 : Matériaux à faible émission :
Peintures et revêtements
- Crédit MR 2 : Gestion des déchets de construction
- Crédit MR 5 : Matériaux régionaux

Pour la fiche technique la plus récente, des informations LEED supplémentaires et la fiche signalétique, visiter : www.wrmeadows.com

2014-10-14



SEALTIGHT® est une marque de commerce enregistrée de W. R. Meadows du Canada

Garantie: W. R. Meadows du Canada garantit qu'au moment et à l'endroit où nous faisons la livraison, nos matériaux seront de bonne qualité et se conformeront à nos normes publiées, alors en vigueur à la date de l'acceptation de la commande, sauf en ce qui concerne les variations ne se rapportant pas aux matériaux LA GARANTIE CI-DESSUS SERA EXCLUSIVE ET REMPLACERA TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRES GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D'ACTION, PAR COUTUME COMMERCIALE OU AUTREMENT. En tant que recours exclusif pour toute infraction à cette garantie, nous remplacerons les matériaux défectueux, à condition cependant que l'acheteur examine les matériaux à la réception et nous avise promptement par écrit de toute défectuosité avant que les matériaux ne soient utilisés ou incorporés dans une construction. Trois mois après la livraison des matériaux par W. R. Meadows du Canada, toutes nos garanties et autres obligations en ce qui concerne la qualité des matériaux ainsi livrés seront considérées comme étant remplies et toutes nos responsabilités à cet égard seront terminées, et aucune poursuite pour infraction à l'une de ces obligations ne pourra donc être entamée. W. R. Meadows ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits. A moins d'un accord contraire formulé par écrit, aucune garantie n'est offerte pour des matériaux qui ne sont pas fabriqués par W. R. Meadows du Canada. Nous ne pouvons pas garantir, et d'aucune façon nous ne garantissons, aucune méthode particulière d'utilisation ou d'application, ni les performances des matériaux sous aucune condition particulière. Ni cette garantie, ni notre responsabilité ne peuvent être prolongées, ni amendées par nos vendeurs, distributeurs ou représentants, par les représentants de nos distributeurs, ni par aucun renseignement de vente ou dessin.