

FICHE TECHNIQUE 7100-205

MEL-DRAIN^{MD}

Système de drainage en rouleau

DESCRIPTION

Les produits de drainage MEL-DRAIN combinent des tissus filtrants de géotextile avec des noyaux de drainage spécialement conçus. Ce géocomposite laisse passer l'humidité à travers le tissu tout en empêchant les fines particules de sol de pénétrer dans les canaux de drainage. Le composite est offert avec des configurations variées selon les exigences sur la résistance à la compression et le débit. (Un endos en tissu de polyester optionnel est disponible lorsque le produit est utilisé conjointement avec un matériau d'étanchéité flexible). La famille de produits MEL-DRAIN procure une grande protection et une excellente capacité de drainage pour les applications verticales et horizontales ainsi que les zones de drainage.

UTILISATIONS

Utilisé de concert avec un système de protection totale contre l'humidité de W. R. MEADOWS, MEL-DRAIN est le choix idéal pour une étanchéité améliorée des murs de sous-sols, terrasses commerciales, maisons partiellement enfouies, édifices commerciaux, murs de soutènement, garages souterrains, sites de drainage, etc.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande capacité de débit, sans colmatage / Réduit l'accumulation de pression hydrostatique.
- Résistance à la compression élevée / Fiable et performant à long terme.
- Facile à installer, durable dans les conditions de chantier / Coûts totaux d'installation réduits.
- Résistance chimique à toutes les conditions naturelles de sol / Grande variété d'applications.
- Procure une protection additionnelle pour les matériaux d'étanchéité / Améliore l'étanchéité.
- Fait partie de l'éventail complet des systèmes de protection contre l'humidité de W. R. MEADOWS / Solution d'une source unique sans problème.

INSTALLATION

Pour l'installation verticale sous le niveau du sol, dérouler MEL-DRAIN à plat, côté noyau contre le mur ou le matériau d'étanchéité. POINTING MASTIC ou MEL-PRIME de W. R. MEADOWS sont d'excellents adhésifs compatibles avec ce type d'installation. Le côté plat du noyau gaufré est chevauché afin de donner une couche

drainante continue. Un tissu filtrant additionnel est incorporé sur les bords pour le chevauchement avec la feuille adjacente. MEL-DRAIN peut être aisément coupé avec un couteau de construction ou des ciseaux

Pour les applications horizontales, dérouler et chevaucher les feuilles de manière à ce que l'eau s'écoule le long du chevauchement. Ajouter le lest nécessaire, au besoin, pour maintenir les panneaux de drainage en place.

PRÉCAUTIONS

Entreposer le matériau dans un environnement protégé jusqu'au moment de l'installation. Le matériau qui n'est pas expédié dans des sacs résistants aux UV doit être stocké à l'intérieur ou recouvert d'une protection contre les UV afin de le protéger du soleil direct. Les sacs résistants aux UV peuvent être exposés à l'extérieur durant une période cumulative maximale de 180 jours. Limiter la durée d'exposition aux UV du matériau non protégé à 14 jours durant l'installation. Ne pas installer le matériau par grand vent. Ne pas exposer le matériau aux produits chimiques comme les acides forts, les bases fortes ou ceux contenant de fortes teneurs en solvant. Protéger le matériau des dommages sur le chantier, des flammes et des autres conditions qui pourraient l'endommager. L'installation en dessous de -6,6°C ou au-dessus de 37,8°C n'est pas recommandée. Ne pas installer dans les endroits où la température de service à long terme descendra en dessous de -18,9°C ou dépassera 65,6°C

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION

07 10 00 : Hydrofugation et imperméabilisation

INFORMATION LEED

Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED :

- EAp2 : Performance énergétique minimale
- EAc2 : Optimisation de la performance énergétique
- MRc9 : Gestion des déchets de construction et de démolition

Pour la fiche technique la plus récente, des informations LEED supplémentaires et la fiche de données de sécurité, visiter : www.wrmeadows.com

2020-06-18

W. R. MEADOWS OF CANADA

70 Hannant Court, Milton, ON L9T 5C1
 21 Streambank Ave. Sherwood Park, AB T8H 1N1
 (800) 342-5976
 Ventes Montréal : (514) 865-2406

Hampshire, IL / Cartersville, GA / York, PA / Fort Worth, TX
 Benicia, CA / Pomona, CA / Goodyear, AZ / Milton, ON /
 Sherwood Park, AB
www.wrmeadows.com
info@wrmeadows.com

PRODUITS MEL-DRAIN			5012	5035	7555	7955	9055	9072
			5012-B	5035-B	7555-B	7955-B	9055-B	9072-B
Propriétés physiques ¹	Méthode ASTM	Unité de mesure						
TISSU								
Matériau ²			PP, NPNW	PP, NPNW	PP, WM	PP, WM	PP, NPNW	PP, NPNW
Taux d'écoulement de l'eau	D 4491	Lmp/m ²	6724	6724	6520	5907	3668	3668
		gmp/pi ²	185	185	160	145	90	90
Résistance à la rupture (grab)	D 4632	N	445	445	1713 x 979	1624 x 890	912	912
		lb	100	100	385 x 220	365 x 200	205	205
Résistance à la perforation (CBR)	D 6241	kN	1,22	1,22	3,22	3,00	2,66	2,66
		lb	275	275	725	675	600	600
Dimension apparente des ouvertures	D 4751	tamis	70	70	45	40	80	80
		mm	0,210	0,210	0,350	0,43	0,177	0,177
NOYAU								
Matériau ²			HIPS	HIPS	HIPS	PP	HIPS	HIPS
Épaisseur	D 1777	mm	6,35	11	11	10	11	6,35
		po	0,25	0,44	0,44	0,40	0,44	0,25
Résistance à la compression	D 1621	kPa	527	718	862	862	862	1,436
		lb/pi ²	11 000	15 000	18 000	18 000	18 000	30 000
Taux d'écoulement	D 4716	Lpm/m	155	211	261	261	261	161
		gpm/pi	12,5	17	21	21	21	13
COMPOSITE								
Teneur en matière recyclée ⁴		%	70	75	74	70	65	65
Dimension des rouleaux		pi	4 x 50	4 x 50	4 x 50	6 x 50	4 x 50	4 x 50
Poids des rouleaux		lb	28, 29-B	38, 39-B	47	73, 74-B	53, 50-B	49, 50-B

¹ Sauf avis contraire, toutes les propriétés physiques et les performances rapportées sont des valeurs typiques tel que rapporté selon ASTM 4439.

² PP : Polypropylène; HIPS : Polystyrène antichoc; NPNW : Non-tissé aiguilleté; WM : Monofilament tissé

³ Taux d'écoulement dans le plan mesuré à un taux de compression de 3600 lb/po² (172 kPa) et un gradient hydraulique de 1,0.

⁴ Teneur de matière recyclée post-industrielle en poids.

-B : Produits incluant un film support de polymère.

W. R. MEADOWS offre des produits MEL-DRAIN avec des géotextiles classés selon AASHTO. Toute l'information technique contenue dans ce document est exacte au moment de la publication. W. R. MEADOWS se réserve le droit d'effectuer des changements aux produits et à la littérature sans préavis. Pour plus d'information, veuillez demander un produit MEL-DRAIN spécifique.

SEALTIGHT® est une marque de commerce enregistrée de W. R. Meadows du Canada

Garantie: W. R. Meadows du Canada garantit qu'au moment et à l'endroit où nous faisons la livraison, nos matériaux seront de bonne qualité et se conformeront à nos normes publiées, alors en vigueur à la date de l'acceptation de la commande, sauf en ce qui concerne les variations ne se rapportant pas aux matériaux LA GARANTIE CI-DESSUS SERA EXCLUSIVE ET REMPLACERA TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRES GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D'ACTION, PAR COUTUME COMMERCIALE OU AUTREMENT. En tant que recours exclusif pour toute infraction à cette garantie, nous remplacerons les matériaux défectueux, à condition cependant que l'acheteur examine les matériaux à la réception et nous avise promptement par écrit de toute défectuosité avant que les matériaux ne soient utilisés ou incorporés dans une construction. Trois mois après la livraison des matériaux par W. R. Meadows du Canada, toutes nos garanties et autres obligations en ce qui concerne la qualité des matériaux ainsi livrés seront considérées comme étant remplies et toutes nos responsabilités à cet égard seront terminées, et aucune poursuite pour infraction à l'une de ces obligations ne pourra donc être entamée. W. R. Meadows ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits. A moins d'un accord contraire formulé par écrit, aucune garantie n'est offerte pour des matériaux qui ne sont pas fabriqués par W. R. Meadows du Canada. Nous ne pouvons pas garantir, et d'aucune façon nous ne garantissons, aucune méthode particulière d'utilisation ou d'application, ni les performances des matériaux sous aucune condition particulière. Ni cette garantie, ni notre responsabilité ne peuvent être prolongées, ni amendées par nos vendeurs, distributeurs ou représentants, par les représentants de nos distributeurs, ni par aucun renseignement de vente ou dessin.